

UNIQUE TRAVERTINE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE








Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT																																
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5/10 mm 20MM ≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²																																
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 12000 N 400 Lbs 2500 Lbs																																
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED																																
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED																																
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5																																
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козэффициент трения		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NAT.</th> <th>FULL LAPP.</th> <th>TECNICA / 20MM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex B</td> <td>R10</td> <td>-</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex A</td> <td>B (A+B)</td> <td>-</td> <td>C (A+B+C)</td> </tr> <tr> <td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td> <td>WET ≥ 0,50</td> <td>-</td> <td>WET ≥ 0,65</td> </tr> <tr> <td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td> <td>> 0,40</td> <td>-</td> <td>> 0,40</td> </tr> <tr> <td>AS 4586-2013 Anexo A</td> <td>P2</td> <td>-</td> <td>P4</td> </tr> <tr> <td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td> <td>< 36 Moderate Slip potential</td> <td>-</td> <td>> 36 Low Slip potential</td> </tr> <tr> <td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		NAT.	FULL LAPP.	TECNICA / 20MM	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	C (A+B+C)	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3
	NAT.	FULL LAPP.	TECNICA / 20MM																																
DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11																																
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	C (A+B+C)																																
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65																																
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40																																
AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4																																
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential																																
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3																																

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/FGG
UL 2818



放射性水平A类



19% 10 mm
12% 9,5 mm
10% 10MM

NATURALE



FULL LAPPATO



PROVENZA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
COQ
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018